

wineo 550 / 550 digital

Laminatboden für die leimlose Verlegung mit einer ESH-Lackierung gefertigt nach EN 14978

wineo

	wineo 550 matt / high gloss	
Format	853 x 331 mm	
Produktstärke	8 mm	
Paneele / m ² pro Paket	8 / 2,26 m ²	
Pakete / m ² pro Palette	45 / 101,70 m ²	
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Oberflächenstruktur matt und hochglänzende Oberflächen
Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2 Nutzschicht Decklack
AC4 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E (matt) EN 15468 Anhang A (high gloss)	AC4	3 Dekor Dekorlack
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	4 Trägerplatte Aqua-Protect®
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 Profilverbindung LocTec® Verriegelung
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6 Profilversiegelung
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7 Gegenzug Kraftpapier
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W	
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,07 (m ² K)/W mit Dämmmatte soundPROTECT	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	

Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf

DOP: 1601010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte. Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.